

Kiehl-Legnodur-TiGloss

Fényes 2-komponensű állandó bevonatolószer

- ▲ Lakkszerűen száradó, lágyító nélküli poliuretánszperzió
- ▲ Rétegvastagság 25 µm-ig
- ▲ A DIN 18032, DIN EN 13036 és DIN EN 14904 alapján minősített
- ▲ Strapabíró, könnyen tisztítható védőfilm
- ▲ A bevonat utóápolása száraz tisztítást követően
- ▲ A védőfilm eltávolítása nedves alaptisztítással nem lehetséges
- ▲ Kiváló filmképző tulajdonságok
- ▲ Nagy mértékben ellenáll a vegyszereknek, pl. kézfertőtlenítőszernek



Felhasználási terület

Valódi fafelületekre, melyeket fa olajokkal vagy védőréteggel ápoltak. Továbbá használható bevonatolt elasztikus padlóburkolatokon és csiszolt esztrich felületeken.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. Kifogástalan tapadást és optikai megjelenést csak a tiszta, elválasztó szer mentes és szakszerűen előkészített felületeken garantál a termék. Felhasználás előtt a Kiehl-Legnodur-TiGloss (1. komponensét) a második komponenssel Kiehl-Durator össze kell keverni. Azonnal jól rázzuk fel! 5 percig pihentetjük. Az így előállított 2-komponensű bevonat 6 órán át bedolgozható. A kannát használat után azonnal zárjuk vissza. A bedolgozási és a száradási idő alatt kerüljük a huzatot.

A felületek előkészítése:

A parketta felületeket az ápolás előtt szárazra kell tisztítani (Kiehl-Woodmaster-Fine-Pad). Az elasztikus padlóburkolatokon alaptisztítást kell végezni, pl. Veroclean (3 L-t 8 L vízhez). A már Kiehl-Legnodur-ral bevont elasztikus padlóburkolatokon egy Kiehl-Woodmaster-Fine-Pad-del száraz tisztítást kell végezni. A port el kell távolítani a felületről.

Bevonás:

A felület nedvszívó képességének megfelelően, 2–3 réteget kb. minden 90 perc elteltével vigyünk fel.

A felületek előkészítése után a terméket hígítatlanul, pl. egy lapos moppal vagy felmosóval vékonyan vigyük fel a felületre. Szükség esetén az első réteg felvitele után a Kiehl-Woodmaster-Fine-Pad-del súrolható a felület. Anyagszükséglet : 30,0 ml/m² rétegenként.



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett! Fagytól védve tartandó!

Összetevők

Műanyag szperzió fémsómentes, vízzoldható oldószerek, tartósítószer.
pH-érték (koncentrátum): kb. 7,5

Cikkszám

j1908115

Kiszereleési egység (KE)

5 L PCR-kanna + 100 ml Kiehl-Durator (kartonban)

KE száma raklaponként

112