

# Thermodur-satina

## Selyemfényű univerzális-diszperzió

- ▲ Matt műanyag diszperzió
- ▲ Kiváló filmképző tulajdonságok
- ▲ Rendkívül strapabíró, szennytaszító, mosásálló és csúszásgátló
- ▲ Nagyon jó vízálló tulajdonság
- ▲ A matt film még polírozással sem fényesíthető
- ▲ Ellenáll a felületi fertőtlenítőszernek



### Felhasználási terület

Felhasználható vízálló, bevonatolható, alaptisztított padlóburkolatokon, pl. PVC, gumi, linóleum, szívóképes természetes- és műkő. Burkolatoknál, melyek PU vagy PE koptatóréteggel vannak ellátva, tapadás teszt szükséges.

### Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. Felhasználás előtt jól rázzuk fel a terméket! A termék mop huzatba való beszáradását kerülnünk el. A kannát használat után azonnal zárjuk vissza. A bedolgozási és a száradási idő alatt kerülnünk a huzatot.

### Bevonás:

A felület nedvszívó képességének megfelelően, 2–3 réteget kb. minden 30 perc elteltével vigyünk fel.

Sikeres alaptisztítás és rövid száradási idő után a terméket hígítatlanul pl.: egy lapos moppal vagy felmosóval vékonyan vigyünk fel a felületre. Anyagszükséglet : 25,0 ml/m<sup>2</sup> rétegenként.

A napi takarításnál, kerüljék az olyan ápoló-tisztítószer használatát, amelyek fénylő réteget képezhetnek.



### Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett! Fagytól védve tartandó!

### Összetevők

Műanyag diszperziók, polietilénvaxok, vízzoldható oldószerek, hálógyanták, lágyítók, tartósítószer.  
pH-érték (koncentrátum): kb. 8,5