

ARENAS-impregna

Folyékony impregnálószer textíliákhoz

- ▶ Víz-, olaj- és szennyztisztító termék
- ▶ Természetes és szintetikus textíliák első- és utólagos impregnálásához
- ▶ Víztasztó hatás már száradás után szobahőmérsékleten
- ▶ Megőrzi a textíliák légáteresztő képességét
- ▶ Fluortartalmú vegyületmentes



Felhasználási terület

A természetes és szintetikus textíliák impregnálására, mint pl. munkaruha, lópokróc, ponyva stb.

Felhasználás

Impregnálás a mosógépben:

Első impregnálás 90 ml/kg mosandó ruha, Utólagos impregnálás 20–50 ml/kg mosandó ruha.

A szert a mosási folyamat utolsó öblítéséhez adjuk, hőmérséklet 20–30 °C, behatási idő 20 perc, alacsony centrifugálási sebesség. A kannát az impregnáló adagoló pumpájához csatlakoztatjuk. Az adagolás automatikusan követi a mosógép programját. Az impregnáló hatás javítható az ARENAS-formacid hozzáadásával az impregnáló fürdőhöz.

Impregnálás merítéssel eljárás:

Első impregnálás 90 ml/kg mosandó ruha, Utólagos impregnálás 20–50 ml/kg mosandó ruha.

Az impregnáló oldatot egy megfelelő tartályba helyezzük. A tiszta és száraz textíliákat 20-30 percre az oldatba helyezzük. Végezetül óvatosan kifacsarjuk a textíliát és szobahőmérsékleten hagyjuk megszáradni.

Kézi impregnálás:

A szert hígítatlanul szóró eljárással vagy ecsettel, szivaccsal vagy kendővel vigyük fel. A teljes felület benedvesítésére ügyelni kell. Végezetül a textíliákat alaposan szárítsuk meg.

Az anyagszükséglet a szövet nedvszívó képességétől és méretétől függ.

Szárítógépes szárítás vagy vasalás során (vegyék figyelembe az ápolási címkét) az impregnáló hatás teljesen megnyilvánul.



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők

Polimer alapú hatóanyag.

pH-érték (koncentrációt): kb. 4

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 7