Thermospeed

High-speed diszperzió

- Önfényező műanyag diszperzió
- Kiváló filmképző tulajdonságok
- Rendkívül strapabíró, szennytaszító, mosásálló és csúszásgátló
- Nagyon jó vízálló tulajdonság
- Ellenáll a felületi fertőtlenítőszereknek
- A lépésnyomok polírozással történő problémamentes eltávolítása (kb. 1000 ford./perc)
- Optimálisan polírozható

Felhasználási terület

Felhasználható vízálló, bevonatolható, alaptisztított padlóburkolatokon, pl. PVC, gumi, linóleum, szívóképes természetes- és műkő. Burkolatoknál, melyek PU vagy PE koptatóréteggel vannak ellátva, tapadás teszt szükséges.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. A termék mop huzatba való beszáradását kerüljük el. A kannát használat után azonnal zárjuk vissza. A bedolgozási és a száradási idő alatt kerüljük a huzatot.

Bevonás:
A felület nedvszívó képességének megfelelően, 2–3 réteget kb. minden 30 perc elteltével vigyünk fel.
Sikeres alaptisztítás és rövid száradási idő után a terméket higítatlanul pl.: egy lapos moppal vagy felmosóval vékonyan vigyük fel a felületre. Anyagszükséglet: 25,0 ml/m² rétegenként.

Polírozás:
Alkalmankénti polírozás esetén (kb. 1000 ford/perc) az ápolófilm tömöríthető, a cipőtalpak által keletkezett nyomok megszüntethetőek, ugyanakkor a felület strapabírás szempontjából is optimalizálható.

Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Háztartási felhasználása nem engedélyezett az (EU) 2019/771 törvény 2. cikke szerint! Fagytól védve tartandó!

Összetevők

Műanyag diszperziók, kemény polietilénvaxok, vízoldható oldószerek, hálógyanták, lágyítók, tartósítószerek.
pH-érték (koncentrátum): kb. 8,5

Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): EUH208 Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Cikkszám	Kiszerelési egység (KE)	KE száma raklaponként
j200305	2 x 5 L PCR-kannák (kartonban)	56

www.kiehl-group.com